



**Rapport de classement de réaction au feu**  
*Classification report of reaction to fire performance*

**1. Introduction**

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à Isolant en vrac Métisse flocon conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 :2018 / *This classification report defines the classification assigned to Métisse flake bulk insulation according to the procedures given in NF EN 13501-1: 2018.*



**CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU**  
**CONFORMEMENT A NF EN 13501-1: 2018**  
**CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE**  
**ACCORDING TO NF EN 13501-1: 2018**

**Commanditaire:**  
*Sponsor:*

**LE RELAIS**  
Z.I Artois Flandres - 422 boulevard de l'Est  
62138 BILLY BERCLAU  
France

**Etabli par:**  
*Established by :*

**CREPIM**  
Rue Christophe Colomb  
Parc de la Porte Nord  
62700 Bruay-la-Buissière  
FRANCE

**Nom du produit:**  
*Product name:*

Isolant en vrac Métisse flocon / *Métisse flake bulk insulation*

**N° de rapport de classement:**  
*Classification report number:*

DO-22-3628\C-R1

**Numéro d'émission:**  
*Issue number:*

1

**Date de validité:**  
*Date of issue:*

5 ans à compter de / *5 years as from 11/03/2022*



## 2. Détails du produit classé / *Details of classified product*

### 2.1 Généralités / *General*

Le produit Isolant en vrac Métisse flocon est défini comme Isolant thermique  
*The product Métisse flake bulk insulation is defined as Thermal insulation*

### 2.2 Description du produit / *Product description*

Le produit Isolant en vrac Métisse flocon est décrit ci-dessous ou est décrit dans les rapports d'essais fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

*The product Métisse flake bulk insulation is fully described below or is fully described in the tests reports provided in support of classification listed in Clause 3.1.*

Description du produit / *Product description:*

Isolant en fibre textile recyclé / *Recycled textile fibre insulation*

Épaisseur du produit / *Thickness: 200 mm (mesurée par le laboratoire / measured by the laboratory)*

Masse volumique du produit / *Density : 13.5 kg/m<sup>3</sup> (déclarée par le client / Declared by sponsor)*

Couleur / *Color : Bleu / Blue*

Face exposée / *Exposed face : Identique / Identical*

Substrat / *Substrate : Plaque de plâtre cartonnée 13mm 700kg/m<sup>3</sup> / Plasterboard 13mm 700kg/m<sup>3</sup>*

Mode de fixation / *Mounting method : Soufflage dans un cadre acier d'épaisseur 200mm paré d'une maille métallique diamètre 0.8mm maille 3mm<sup>2</sup> / Blowing in a steel frame thickness 200mm adorned with a metal mesh diameter 0.8mm mesh 3mm<sup>2</sup>*



### 3. Rapports et résultats à l'appui de ce classement / Reports and results in support of classification

#### 3.1 Rapports / Reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du commanditaire <i>Name of sponsor</i>	N° de réf. du rapport <i>Reports ref. number</i>	Méthode d'essai et date Règles du domaine d'application et date <i>Test method and date / Rules of scope and date</i>
CREPIM	LE RELAIS	DO-22-3628\C-R1	NF EN ISO 11925-2 : 2020
CREPIM	LE RELAIS		NF EN 13823 : 2020

#### 3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai <i>Test methods</i>	Paramètre <i>Parameter</i>	Nombre d'essais a) <i>Number of test a)</i>	Résultats / Results	
			Paramètre continu – moyenne (m) <i>Continuous parameter – average (m)</i>	Conformité aux paramètres <i>Compliance with parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	Atteinte du repère à 150 mm <i>Reaching of the mark at 150 mm</i>	6 essais "application surface" <i>6 tests "surface application"</i>	-	Conforme <i>Compliant</i>
	Inflammation du papier filtre <i>Ignition of filter paper</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
NF EN 13823	FIGRA (0,2 MJ) (W/s)	3 essais <i>3 tests</i>	195.1	-
	FIGRA (0,4 MJ) (W/s)		186.6	-
	Propagation de la flamme jusqu'au bord de l'éprouvette <i>Lateral spread of flame until the end of sample</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
	THR 600s (MJ)		20.2	-
	SMOGR (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )		32.2	-
	TSP 600s (m <sup>2</sup> )		188.6	-
	Gouttelettes / particules enflammées <i>Flaming droplets / particles</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
a) Non applicable à l'application étendue / <i>Not applicable to the extended application</i>				

(-) : signifie non applicable, *means non applicable.*

### 4. Classement et champ d'application / Classification and field of application

#### 4.1 Référence du classement / Reference of classification

Le présent classement a été effectué conformément à la norme NF EN 13501-1 : 2018.  
*This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2018.*

#### 4.2 Classement / Classification

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat  
*Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account*  
 La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
*Reproduction of this test report is only permitted in its full form*  
 Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur.  
*CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant*





Support / *Substrate* : Plaque de plâtre cartonnée 13mm 700kg/m<sup>3</sup> et tous les substrats d'utilisation finale classés A1 et A2-s1,d0 de densité supérieure à 525 kg/m<sup>3</sup> / *Used over a Plasterboard 13mm 700kg/m<sup>3</sup> and all substrates classified A1 and A2-s1, d0 which density is superior to 525 kg/m<sup>3</sup>.*

Fixation / *Mounting method*: Soufflage dans un cadre acier d'épaisseur 200mm paré d'une maille métallique diamètre 0.8mm maille 3mm<sup>2</sup> / *Blowing in a steel frame thickness 200mm adorned with a metal mesh diameter 0.8mm mesh 3mm<sup>2</sup>.*

## 5. Restrictions / *Limitations*

Le présent document de classement ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.

*This classification document does not represent type of approval or certification of the product.*

### Signé


Signature de la personne qui effectue le classement  
*Signature of the person who realize the classification*



Thomas TURF  
Ingénieur praticien  
*Test engineer*

### Approuvé

signature de la personne autorisant le présent rapport  
*Signature of the person who authorize the report*



Skander KHELIFI  
Responsable Technique  
*Technical Manager*

**Rapport N° / Report N° DO-22-3628\C-R1 émis le / edited the 11/03/2022**

**Résultats suivant / Results according to NF EN ISO 11925-2 A : 2020**

<b>Date de réception / Reception Date :</b>	01/02/2022
<b>Date de l'essai / Test date :</b>	10/02/2022
<b>Conditionnement / Conditioning :</b>	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR conformément à / according to EN 13238
<b>Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :</b>	190 mm x 90 mm
<b>Epaisseur / Thickness (mm) :</b>	40



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

<b>Temps d'exposition / Exposition time (s)</b>
30

Echantillons	Sens / Direction	Attaque de flamme / Flame attack	Inflammation / Ignition ?	La flamme atteint 150mm / Flame reached 150mm marker?	Temps pour atteindre 150mm / Time to reach 150mm marker (s)?	Inflammation du papier filtre / Filter paper ignition?
Echantillon / Sample 01	NA	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 02	NA	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 03	NA	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 04	NA	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 05	NA	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 06	NA	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No

<b>Observations / Remarks :</b>	L'échantillon vrac a été mis en œuvre dans le support d'essai dédié décrit en figure 6 de la norme ISO 11925-2
---------------------------------	--

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

<b>Responsable de l'Essai / Test Officer :</b>	Quentin ROUSSEL	
<b>Responsable Technique / Technical Manager :</b>	Skander KHELIFI	



## Rapport N° / Report N° DO-22-3628/C-R1 émis le / edited the 11/03/2022

### Résultats suivant / Results according to NF EN 13823 : 2020



Date de réception / Reception Date :	01/02/2022
Date de l'essai / Test date :	11/03/2022
Conditionnement / Conditionning :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR conformément à / according to EN 13238
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	495 mm x 1500 mm et/and 1000 mm x 1500 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	200

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation




	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
FIGRA0,2MJ (W/s)	201,6	158,4	225,2	195,1
FIGRA0,4MJ (W/s)	190,7	149,7	219,5	186,6
THR600s (MJ)	19,5	18,2	22,9	20,2
SMOGR (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	41,6	31,6	23,5	32,2
TSP600s (m <sup>2</sup> )	147,4	274,7	143,5	188,6
Propagation jusqu'au bord / Flame spread to the edge	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés ≤ 10s / Flaming drops ≤ 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés >10s / Flaming drops > 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chute de l'éprouvette / Collapse of specimen	Non/No	Non/No	Non/No	/

<b>Observations / Remarks :</b>	/
---------------------------------	---




L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

<b>Responsable de l'Essai / Test Officer :</b>	Quentin ROUSSEL	
<b>Responsable Technique / Technical Manager :</b>	Skander KHELIFI	

Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics









Annexe / Appendix 2 : Photos / Pictures

